

Ficha Técnica

TEFLON 3020

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Membrana elástica impermeabilizante.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Revestimento elástico impermeabilizante, aquoso e espesso, à base de emulsões acrílicas.

Produto com elasticidade, mesmo a baixas temperaturas. Impermeável e com excelente resistência a intempéries e radiação UV.

Boa aderência e transitável, apenas com tráfego pedonal ocasional.

Adequado para impermeabilização pelo exterior de superfícies horizontais em cimento, betão ou fibrocimento em coberturas de edifícios, terraços, floreiras, varandas, platibandas, caleiras e condutores de águas pluviais. Pode ser recoberto com revestimentos cerâmicos.

DADOS TÉCNICOS:

- Composição: Emulsões acrílicas
- Aspeto Físico: Líquido leitoso cinza
- Perfume: Característico
- pH: 8,0 – 9,0
- Densidade (a 25 °C): 1,032 g/L

[Os dados acima são característicos para o produto, mas não devem ser tomados como uma especificação.]

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

- Modo de Utilização:
 - A superfície deve:
 - Estar suficientemente plana (saliências de dimensões superiores à espessura do revestimento podem dar origem a infiltrações).
 - Ter uma ligeira inclinação, para evitar acumulações de água e facilitar o escoamento da mesma.
 - Ter acabamento areado e estar perfeitamente consistente, para que não ocorram problemas de adesão.
 - Estar secas, limpas, firmes, isentas de gorduras, poeiras, partículas ou tintas mal aderentes, cal, fungos, algas, líquenes, musgos ou outros contaminantes. Se necessário, usar meios mecânicos tais como água sob pressão, jato de areia, ou escovagem para esta operação de limpeza



Foto ilustrativa.
A apresentação do produto
pode diferir da imagem.

Ficha Técnica

TEFLON 3020

- Reparar fissuras de maiores dimensões, buracos e cavidades, com os produtos adequados, de modo que não apareçam bolhas no revestimento, devido à dilatação do ar.
- Telas impermeabilizantes antigas e resíduos asfálticos deverão ser totalmente removidos.
- Superfícies novas: Aguardar pela cura completa do produto, que demora cerca de 1 mês. Se necessário, colocar uma rede de fibra de vidro, com quadrícula de 5 mm de lado, entre demãos. Deixar secar no mínimo 4 dias.
- Superfícies antigas: Limpar a superfície como indicado anteriormente e proceder do mesmo modo que para as superfícies novas.
- Superfícies contaminadas com óleos ou gorduras: Lavar e esfregar com detergentes apropriados. Se possível, usar água quente sob pressão. Deixar secar e proceder do mesmo modo que para as superfícies novas.
- Superfícies contaminadas com fungos: Lavar com água sob pressão, se possível com hipoclorito de sódio. Proceder do mesmo modo que para as superfícies novas.
- Aplicação:
 - Aplicar 2-3 demãos utilizando rolo, trincha ou escova. Espalhar o revestimento uniformemente. Deixar secar completamente entre demãos, de modo que não fique água aprisionada, que poderá causar apodrecimento da película.
 - Aplicar demãos cruzadas.
 - Se existirem muretes e paredes fazer também o seu revestimento, eliminando ângulos retos, de modo que não corram infiltrações pelas arestas.
- Conselhos de Utilização: Se a superfície a revestir tiver demasiadas microfissuras, deve incorporar-se uma rede de fibra de vidro entre as duas primeiras demãos, de modo a aumentar a resistência mecânica do revestimento. Garantir um contacto perfeito entre as duas camadas e a total ausência de ar, de modo que não ocorram descolamentos.
- Conselhos de Prudência: Ficha de dados de segurança disponível a pedido, se necessária.

[Para mais informações, consultar ficha de segurança.]

ARMAZENAMENTO:

O produto deve ser mantido na posição vertical, na embalagem original, em local seco, fresco e ao abrigo da luz. Conservar-se-á sem alterações, durante um ano, armazenado a temperaturas inferiores a 30 °C.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Não misturar com nenhum outro produto.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

NÃO INGERIR.

Em caso de acidente, consultar o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (CIAV) - Telefone: 800 250 250

Eliminar o conteúdo/recipiente por meio do sistema de recolha seletiva, em vigor no seu município.

Tel: 244 580 180

Site: medidaunica.pt

E-Mail: comercial@medidaunica.pt

Morada: Travessa da Forcada, s/n 2445 – 712 Calços - Martingança

Ficha Técnica

TEFLON 3020

APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

- Código: 1.5040.00
- Embalagem: Garrafão de 5 litros
- Unidade De Venda: Garrafão de 5 litros